

ラストコート MS

マスレンガ溶損抑止材

ラストコート MS はマスレンガの溶損抑止材として開発された特殊塗布材です。
 常温下で耐火物のポーラスより浸潤し溶鋼と耐火物の還元等によると思われる損耗や渦巻
 状の溶鋼流からの損耗を抑制する。

《使用方法》 常温で溶鋼接触部と羽口にハケで塗布してください。
 浸潤したら再塗布（2回塗布）して下さい。
 浸潤から表面自然乾燥まで10分～30分。

《一般的性状》	外 観	灰黒色水溶性液状
	固 体	Al ₂ O ₃ 、C 等
		25～40wt%
	添加剤	浸潤性特殊バインダー

熱間用ラストコート MSH

熱間では浸潤しない為、耐火物表面に2次セラミックスを形成するように設計されて
 います。

《使用方法》 投入（ポリ袋）

